

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1286-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1744- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358. **OT N°** : 1789- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-03

FECHA EMISIÓN : 2025-12-04

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	3/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,9
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,2 Gravedad específica : 2,9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 8 DE OCTUBRE	CALLE 3 DE NOVIEMBRE	CALLE MAGNOLIAS	CALLE AMAZONAS
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 7217 - 7261 CAPA 3	BZP : 7267 - 7312 CAPA 3	BZP : 7414 - 7421 CAPA 3	BZP : 6603 - 6602 CAPA 3
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO	GRAVA LIMOSO ARENOSO
Espesor de la capa**	15 cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	2 247,8 cm ³	2 303,0	2 240,0	2 588,8
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	472 g	1025	589	785
Porcentaje de sobretamaño	0.09 %	1.8	1.1	1.3
Densidad húmeda in situ	2,43 g/cm ³	2,44	2,44	2,42
Densidad seca in situ	2,35 g/cm ³	2,35	2,35	2,32
Peso unitario seco in situ	23,03 kN/m ³	23,03	23,03	22,72
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	22,63 kN/m ³	22,10	22,52	22,09
Porcentaje de compactación	99 %	97	98	97
Criterio de aceptación **	95 %	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	4 %	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

