

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1306-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1780- 25

PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1825- 25

UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-11

FECHA EMISIÓN : 2025-12-12

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	11/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 487,0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,9
Volumen calibrado cono	1 053,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 7,1 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	RAMPA 4	EXT. 472 271-RAMPA 2	EXT. 472 271-RAMPA 2	EXT. 472 271-RAMPA 2
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 3	CAPA 6	CAPA 6	CAPA 5
Tipo de Muestra(**)	RELLENO	RELLENO	RELLENO	RELLENO
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO GRAVOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO GRAVOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO GRAVOSO, COLOR MARRÓN BEIGE	SUELO ARCILLOSO GRAVOSO, COLOR MARRÓN BEIGE
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 395,0	2 283,2	2 321,4
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	784	983	1054
Porcentaje de sobretamaño	%	1.4	1.9	1.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,34	2,33	2,37
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,19	2,18	2,21
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21,42	21,41	21,66
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20,76	20,49	20,73
Porcentaje de compactación	%	95	94	95
Criterio de aceptación **	%	90	90	90
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	7	7	7

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 12/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

