

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1320-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1836- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1881- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-08

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-10

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	08/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,492.0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.0
Volumen calibrado cono	1,069.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 13.4 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE A FRENTE 17	CALLE 3 FRENTE 17	CALLE 3 FRENTE 17	
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 1139 - 1158	BZP : 1139 - 1157	BZP : 1157 - 1174	
Tipo de Muestra(**)	PROPIO	PROPIO	PROPIO	
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	
Espesor de la capa**	cm	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,101.0	2,172.6	2,103.1
Tamiz del sobretamaño		No4	No4	No4
Masa de sobretamaño	g	35	87	15
Porcentaje de sobretamaño	%	0.80	1.89	0.34
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.07	2.12	2.11
Densidad seca in situ	g/cm ³	1.86	1.90	1.88
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	18.23	18.67	18.45
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	18.19	18.56	18.43
Porcentaje de compactación	%	96	98	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	11	12	12

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

