

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1413-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1906- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1951- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-02

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-04

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	2/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,9
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,2 Gravedad específica : 2,9
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE AMAZONAS	CALLE AMAZONAS		
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 6607 - 6608	BZP : 6606 - 6607		
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO CAPA 2	AFIRMADO CAPA 2		
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARENOSO GRAVA	LIMOSO ARENOSO GRAVA		
Espesor de la capa**	cm 15	15		
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 552,3	2 505,0		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g 1109	931		
Porcentaje de sobretamaño	% 17.9	15.5		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,42	2,39		
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,34	2,32		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22,95	22,79		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22,04	22,00		
Porcentaje de compactación	% 96	96		
Criterio de aceptación **	% 95	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	3		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

