

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°228-25 SU19

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 1759- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-12-18

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : MUESTRA INALTERADA
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 3188-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 03-12-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 10-12-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	0	0	100
3/8 in (9.5 mm)	0	0	100
No. 4 (4.75 mm)	0	0	100
Menor (No. 4)	100	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,65	2,65	2,65	2,65
contenido de agua saturación (%)	19,8	18,6	17,6	20,4

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	25	25	25	25
Densidad húmeda (g/cm³)	1,917	2,006	2,096	2,023

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	10,3	13,0	15,9	17,6
Densidad Seca (g/cm³)	1,738	1,776	1,808	1,721
Peso unitario seco del suelo kN/m³	17,04	17,41	17,73	16,87

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

A

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

17,80 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

15,2 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°228-25 SU19

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 1759-25
FECHA EMISIÓN: : 2025-12-18

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

INALTERADO
-
-

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1}
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
No. 4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

