

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°305-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA,
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 813-25
PROYECTO ** : LR2276_CA_ONGOY **F.EMISIÓN** : 2025-06-30
UBICACIÓN ** : DENOM, DE LA PARCELA CEMENTERIO PUNKO CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY, CHINCHEROS Y APURIMAC

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1219-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>57.6</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>46.8</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>34.6</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>26.0</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	57.6	No.10	2.00	46.8	No.40	0.425	34.6	No. 200	0.075	26.0	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulométrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">42.4</td><td>Gruesa</td><td>21.3</td></tr><tr><td>Fina</td><td>21.2</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">31.6</td><td>Gruesa</td><td>10.8</td></tr><tr><td>Media</td><td>14.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>6.0</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>26.0</td><td></td><td>26.0</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">18</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">14</td></tr></table>	Distribución granulométrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	42.4	Gruesa	21.3	Fina	21.2	% ARENA	31.6	Gruesa	10.8	Media	14.8	Fina	6.0	% FINO	26.0		26.0	LL		32		LP		18		IP		14	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	57.6																																																												
No.10	2.00	46.8																																																												
No.40	0.425	34.6																																																												
No. 200	0.075	26.0																																																												
Distribución granulométrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	42.4	Gruesa	21.3																																																											
		Fina	21.2																																																											
% ARENA	31.6	Gruesa	10.8																																																											
		Media	14.8																																																											
		Fina	6.0																																																											
% FINO	26.0		26.0																																																											
LL		32																																																												
LP		18																																																												
IP		14																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.035</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.2</td></tr><tr><td>D60</td><td>5.8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>165.0</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.1</td></tr></table>			D10	0.035	D30	0.2	D60	5.8	Cu	165.0	Cc	0.1																																																		
D10	0.035																																																													
D30	0.2																																																													
D60	5.8																																																													
Cu	165.0																																																													
Cc	0.1																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>GC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava arcillosa con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	GC	Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Símbolo de Grupo	GC																																																													
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-6 (1)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°347-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°380-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

