

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°3203-25 SU20**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 1774- 25  
**PROYECTO \*\*** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-11  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass**  
**ASTM D2216-19**

**DATOS DE LA MUESTRA:**

CANTERA/SONDAJE \*\* : PRUEBA 2 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3272-SU-25  
N° MUESTRA \*\* : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-12-10  
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-12-10  
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES **REALIZADO POR** : J.S.A

| Descripción                                 | Und | Datos    |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| N° de ensayo                                | N°  | 1.0      |
| Recipiente N°                               | N°  | REQS     |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 1,625.40 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 1,561.28 |
| Masa del recipiente                         | g   | 395.40   |
| Masa del agua                               | g   | 64.12    |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 1,165.88 |
| <b>CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *</b>        | %   | 5        |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| A  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)  
Forma de la partícula

|         |
|---------|
| 1       |
| ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

