

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°580-25 SU22

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : PJ. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA), DIST. **RECEPCIÓN N°** : 1666-25
SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN 60/22.9/10 KV. SET VITARTE **F.EMISIÓN** : 2025-12-02
UBICACIÓN ** : CA, C ACTUALMENTE AV. HUSARES DE JUNIN, SUBLOTE 4B DEL LOTE DE LA MZ. E DE LA URB.
BARBADILLO, DIST. DE ATE, LIMA, LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 3042-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-11-24
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-11-24
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	82,6
No.10	2,00	79,9
No.40	0,425	58,4
No. 200	0,075	31,0

D10	0,031
D30	0,1
D60	0,5
Cu	15,9
Cc	0,3

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	17,4	Gruesa	11,5
		Fina	5,8
% ARENA	51,6	Gruesa	2,7
		Media	29,9
		Fina	19,0
% FINO	31,0		31,0
LL		28	
LP		15	
IP		13	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°642-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°710-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

