

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°601-25 SU06

CLIENTE : PF - NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS
: INSTITUCIONALES – PROYECTO CONCEPTO FAMILY TOO
DIRECCIÓN ** : AV. EL DERBY NRO. 055 INT. 1010, URB. LIMA POLO AND HUNT CLUB,
: (EDIFICIO CRONOS PISO 9 TORRE 4)
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA - SAN MIGUEL
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 879- 25
OT N° : 896- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-07-05
FECHA EMISIÓN : 2025-07-07

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	05/07/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)	
Masa de arena embudo y placa	1893 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C	
Densidad de la arena	1.396 g/cm³			Peso Unitario Seco(kN/ m³) : 22.20	
Volumen calibrado cono	1357 cm³			Humedad Optima (%) : 6.1 Gravedad específica : 2.76	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		TALLER DE BICICLETAS	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS
Progresiva/ Cota / Lado**		SÓTANO 1	SÓTANO 1	SÓTANO 1	SÓTANO 1
Tipo de Muestra(**)		AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo		GRAVA ARENOSA COLOR MARRON	GRAVA ARENOSA COLOR MARRON	GRAVA ARENOSA COLOR MARRON	GRAVA ARENOSA COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm	15	15	15	15
Volumen del orificio de prueba	cm³	2214	2211	2154	2166
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	801	455	625	607
Porcentaje de sobretamaño	%	15.3	8.69	12.2	11.8
Densidad húmeda in situ	g/cm³	2.37	2.37	2.38	2.38
Densidad seca in situ	g/cm³	2.26	2.25	2.27	2.27
Peso unitario seco in situ	kN/m³	22.13	22.10	22.23	22.24
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m³	21.43	21.72	21.70	21.72
Porcentaje de compactación	%	97	98	98	98
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

