



Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°016-25 SU21**

**CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA  
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado  
**PROYECTO \*\*** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base  
Aeronaval del Callao, CUI 2193999  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLAO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.21.02  
**RECEPCIÓN N°** : 262- 25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-10

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate**  
**ASTM D2419-22**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA / SONDAJE \*\*** : Acopio planta de asfalto **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 050-AG-25  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-05  
**TIPO DE MUESTRA** : agregado fino para produccion de asfalto **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-05  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de ensayo de materiales

| Descripción                     |    | PRUEBA N° |     |     |
|---------------------------------|----|-----------|-----|-----|
|                                 |    | 1         | 2   | 3   |
| Lectura de la arcilla           | in | 6.2       | 6.2 | 5.6 |
| Lectura de la arena             | in | 3.8       | 3.9 | 3.5 |
| Equivalente arena               | %  | 62        | 63  | 63  |
| Equivalente de Arena (promedio) | %  | 63        |     |     |

**Condiciones del ensayo:**

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4

Forma de la partícula

ANGULAR

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

