

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°024-25 SU24

CLIENTE** : SUPERVISION - ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L
DIRECCIÓN ** : URB. LAS PALMERAS OTR. MZ. C2 LOTE 29, PIURA- PIURA - CASTILLA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 047-25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS
UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO,
UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - DPTO- / PROV. LIMA - LIMA CODIGO CUI N 2471722

OT N° : 047-25

UBICACIÓN ** : INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL
PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS
RUBIO-RIMAC-RIMAC-LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-01-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : MATERIAL PROPIO (PROYECTO KUNTUR)
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 064-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-14
REALIZADO POR : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	93
1 1/2 in.	37.5 mm	88
1 in.	25.0 mm	81
3/4 in.	19.0 mm	77
3/8 in.	9.5 mm	68
No.4	4.75 mm	60
No. 10	2.00 mm	54
No. 20	850 µm	47
No. 40	425 µm	43
No. 60	250 µm	39
No. 100	150 µm	33
No. 140	106 µm	28
No. 200	75 µm	24

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°024-25 SU24

CLIENTE** : SUPERVISION - ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L
DIRECCIÓN ** : URB. LAS PALMERAS OTR. MZ. C2 LOTE 29, PIURA- PIURA - CASTILLA
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - DPTO- / PROV. LIMA - LIMA CODIGO CUI N 2471722
UBICACIÓN ** : INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS RUBIO-RIMAC-RIMAC-LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 047-25
OT N° : 047-25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : MATERIAL PROPIO (PROYECTO KUNTUR)
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 064-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-14
REALIZADO POR : HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

Si

No. 4

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17¹ (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

-

Alterada

3

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

