

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°028-25 AG35**

**CLIENTE** : CONSTRUCTORA GERED S.A.C  
**DIRECCIÓN \*\*** : Mza. J-10 Lote 6 AAHH Angamos Sector II  
**PROYECTO\*\*** : INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE NESTOR ESCUDERO OTERO  
**UBICACIÓN \*\*** : SAN JUAN DE LURIGANCHO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-35.02  
**RECEPCIÓN N°** : 680- 25  
**OT N°** : 694- 25  
**FECHA DE EMISIÓN** : 2025-06-13

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate<br>ASTM D 5821-13 (Reapproved 2017) |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                |                                       |
| CANTERA/SONDAJE **                                                                                        | : JICAMARCA                           |
| N° MUESTRA **                                                                                             | : M-1                                 |
| TIPO DE MUESTRA**                                                                                         | : AFIRMADO                            |
| LUGAR DE ENSAYO                                                                                           | : Laboratorio de ensayo de materiales |
| <b>CONDICIÓN DEL ENSAYO</b>                                                                               |                                       |
| Tamiz especificado (in)                                                                                   | No 4                                  |
| Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas                                     | Masa                                  |
| <b>CONDICIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                            |                                       |
| Tamaño Máximo Nominal (in)                                                                                | 1                                     |
| <b>DATOS MUESTRA ORIGINAL</b>                                                                             |                                       |
| Masa total de la muestra de ensayo (g)                                                                    | 7503.6                                |
| Masa de la muestra > 3/8 (g)                                                                              | 5325.4                                |
| Masa de la muestra < 3/8 (g)                                                                              | 2178.2                                |
| <b>RESULTADO DEL ENSAYO</b>                                                                               |                                       |
| Partículas con una o más caras fracturadas (%)                                                            | 100                                   |
| Partículas con dos o más caras fracturadas (%)                                                            | 100                                   |

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

