

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°069-25 SU24

CLIENTE** : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC1016_A_U_GF_MP_30 SAN PEDRO DE PERICO
UBICACIÓN ** : AV. EL TRINFO S/N CP MENOR PERICO, DIST. CHIRINOS, SAN
IGNACIO, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 159-25
OT N° : 159-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 231-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-10
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-11
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	97
1 1/2 in.	37.5 mm	97
1 in.	25.0 mm	85
3/4 in.	19.0 mm	75
3/8 in.	9.5 mm	62
No.4	4.75 mm	52
No. 10	2.00 mm	43
No. 20	850 µm	29
No. 40	425 µm	20
No. 60	250 µm	13
No. 100	150 µm	9
No. 140	106 µm	7
No. 200	75 µm	6

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°069-25 SU24

CLIENTE** : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC1016_A_U_GF_MP_30 SAN PEDRO DE PERICO
UBICACIÓN ** : AV. EL TRINFO S/N CP MENOR PERICO, DIST. CHIRINOS, SAN
IGNACIO, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 159-25
OT N° : 159-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 231-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-10
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-11
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No.4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{†1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP-GM
Alterada
3
SUB ANGULAR

Ref. Informe N°067-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

