

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°076-25 AG28

CLIENTE : TELRAD PERU S.A
DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : PE-LR-3188_LIC2579
UBICACIÓN ** : AV. GUILLERMO DE LA FUENTE S/N, DIST. COMAS, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02
RECEPCIÓN N° : 362- 25
OT N° : 371- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : Suelo
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 523-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-26

Densidades (gravedad específica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2.65
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2.67
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2.72
Absorción	%	1.0

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
2 in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 066-25 AG28. La modificación se realizó a solicitud del cliente.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

