

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°080-25 SU22

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA -
LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 193-25
F.EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-2		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 258-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>67.1</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>62.7</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>51.0</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>28.8</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	67.1	No.10	2.00	62.7	No.40	0.425	51.0	No. 200	0.075	28.8	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">32.9</td><td>Gruesa</td><td>15.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>17.1</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">38.4</td><td>Gruesa</td><td>4.4</td></tr><tr><td>Media</td><td>18.5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>15.5</td></tr><tr><td colspan="2">% FINO</td><td>28.8</td><td>28.8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">28</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">16</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">12</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	32.9	Gruesa	15.8	Fina	17.1	% ARENA	38.4	Gruesa	4.4	Media	18.5	Fina	15.5	% FINO		28.8	28.8	LL		28		LP		16		IP		12	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	67.1																																																												
No.10	2.00	62.7																																																												
No.40	0.425	51.0																																																												
No. 200	0.075	28.8																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	32.9	Gruesa	15.8																																																											
		Fina	17.1																																																											
% ARENA	38.4	Gruesa	4.4																																																											
		Media	18.5																																																											
		Fina	15.5																																																											
% FINO		28.8	28.8																																																											
LL		28																																																												
LP		16																																																												
IP		12																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.033</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.1</td></tr><tr><td>D60</td><td>1.5</td></tr><tr><td>Cu</td><td>44.9</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.2</td></tr></table>			D10	0.033	D30	0.1	D60	1.5	Cu	44.9	Cc	0.2																																																		
D10	0.033																																																													
D30	0.1																																																													
D60	1.5																																																													
Cu	44.9																																																													
Cc	0.2																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹ D2487 - 17^{E1}																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena arcillosa con grava</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SC	Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	SC																																																													
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹ D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-6 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°082-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°093-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

