

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°096-25 SU19

CLIENTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVER
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 683- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-06-09

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 150-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-31
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-02

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	16	16	84
3/8 in (9.5 mm)	20	37	63
No. 4 (4.75 mm)	17	54	46
Menor (No. 4)	46	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.73	2.73	2.73	2.73
contenido de agua saturación (%)	9.6	7.8	7.8	10.5


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.227	2.368	2.410	2.316

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.0	5.1	7.0	9.2
Densidad Seca (g/cm³)	2.163	2.253	2.252	2.121
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.21	22.09	22.09	20.80



Método de Ensayo
C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO
22.20 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA
6.1 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°096-25 SU19

CLIENTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV , DIRIGIDO A INVER
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 683- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-06-09

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2,1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

