

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°097-25 SU24

CLIENTE** : INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CHUQUI PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. PASEO EL BOSQUE 161 -ATE LIMA
PROYECTO ** : PRUEBAS INTERNAS PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS
UBICACIÓN ** : VILLAS DE ANCON LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 256-25
OT N° : 264-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-4
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 395-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-07
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	98
3/8 in.	9.5 mm	95
No.4	4.75 mm	91
No. 10	2.00 mm	86
No. 20	850 µm	77
No. 40	425 µm	64
No. 60	250 µm	46
No. 100	150 µm	19
No. 140	106 µm	11
No. 200	75 µm	8

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°097-25 SU24

CLIENTE** : INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS CHUQUI PERU SAC
DIRECCIÓN ** : AV. PASEO EL BOSQUE 161 -ATE LIMA
PROYECTO ** : PRUEBAS INTERNAS PARA COMPROBACIONES INTERMEDIAS
UBICACIÓN ** : VILLAS DE ANCON LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 256-25
OT N° : 264-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera/SONDAJE** : C-4
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 395-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-07
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No.4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

-
Alterada
1
Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

