

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°110-25 SU20**

**CLIENTE** : CONSTRUCTORA VALLES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA  
**DIRECCIÓN** \*\* : AV. JOSE PARDO NRO. 231 INT. 502 (PISO 5 - EDIFICIO SAN LUIS) LIMA -  
LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO** \*\* : VALLE GRANDE 2  
**UBICACIÓN** \*\* : AV. PERIMETRICA LOTE 6 - C, CARABAYLLO, LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02

**RECEPCIÓN N°** : 055- 25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-01-16

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass  
ASTM D2216-19**

**DATOS DE LA MUESTRA:**

CANTERA/SONDAJE \*\* : PRUEBA N°1  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO  
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 073-SU-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-14  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-14  
REALIZADO POR : HARNOLD

| Descripción                                 | Und | Datos    |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001      |
| Recipiente N°                               | N°  | AC       |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 4.005,59 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 3.729,49 |
| Masa del recipiente                         | g   | 620,00   |
| Masa del agua                               | g   | 276,10   |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 3.109,49 |
| CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *               | %   | 9        |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| A  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)  
Forma de la partícula

|         |
|---------|
| 1       |
| ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

