

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°228-25 SU22

CLIENTE : GRUPO ASPIRA E INMOBILIARIA AYD SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. BREA Y PARIÑAS NRO. 102 INT. 703, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 603- 25
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR CONDE DE LA VEGA **F.EMISIÓN** : 2025-05-23
UBICACIÓN ** : CALLE CONDE DE LA VEGA 119, URBANIZACIÓN BELLA LUZ, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-3		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 997-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-15																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-16																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4,75</td><td>29,2</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2,00</td><td>26,3</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0,425</td><td>18,9</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0,075</td><td>2,9</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4,75	29,2	No.10	2,00	26,3	No.40	0,425	18,9	No. 200	0,075	2,9	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">70,8</td><td>Gruesa</td><td>50,0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>20,8</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">26,4</td><td>Gruesa</td><td>2,9</td></tr><tr><td>Media</td><td>15,5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>8,0</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>2,9</td><td></td><td>2,9</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	70,8	Gruesa	50,0	Fina	20,8	% ARENA	26,4	Gruesa	2,9	Media	15,5	Fina	8,0	% FINO	2,9		2,9	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4,75	29,2																																																												
No.10	2,00	26,3																																																												
No.40	0,425	18,9																																																												
No. 200	0,075	2,9																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	70,8	Gruesa	50,0																																																											
		Fina	20,8																																																											
% ARENA	26,4	Gruesa	2,9																																																											
		Media	15,5																																																											
		Fina	8,0																																																											
% FINO	2,9		2,9																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0,233</td></tr><tr><td>D30</td><td>5,3</td></tr><tr><td>D60</td><td>26,6</td></tr><tr><td>Cu</td><td>114,3</td></tr><tr><td>Cc</td><td>4,6</td></tr></table>				D10	0,233	D30	5,3	D60	26,6	Cu	114,3	Cc	4,6																																																	
D10	0,233																																																													
D30	5,3																																																													
D60	26,6																																																													
Cu	114,3																																																													
Cc	4,6																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GP</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GP	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	GP																																																													
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°258-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°284-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

