

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°245-25 SU22

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, **RECEPCIÓN N°** : 652-25
distrito de San Isidro - Lima
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL **F.EMISIÓN** : 2025-06-04
SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : BIRRAK		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 145-AG-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-24																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : Material seleccionado - Material de Prestamo - Material con fines de relleno en una cimentación		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-26																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4,75</td><td>46,5</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2,00</td><td>31,8</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0,425</td><td>18,8</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0,075</td><td>8,4</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4,75	46,5	No.10	2,00	31,8	No.40	0,425	18,8	No. 200	0,075	8,4	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">53,5</td><td>Gruesa</td><td>21,5</td></tr><tr><td>Fina</td><td>32,0</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">38,1</td><td>Gruesa</td><td>14,7</td></tr><tr><td>Media</td><td>15,2</td></tr><tr><td>Fina</td><td>8,2</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>8,4</td><td></td><td>8,4</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	53,5	Gruesa	21,5	Fina	32,0	% ARENA	38,1	Gruesa	14,7	Media	15,2	Fina	8,2	% FINO	8,4		8,4	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4,75	46,5																																																												
No.10	2,00	31,8																																																												
No.40	0,425	18,8																																																												
No. 200	0,075	8,4																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	53,5	Gruesa	21,5																																																											
		Fina	32,0																																																											
% ARENA	38,1	Gruesa	14,7																																																											
		Media	15,2																																																											
		Fina	8,2																																																											
% FINO	8,4		8,4																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0,094</td></tr><tr><td>D30</td><td>1,7</td></tr><tr><td>D60</td><td>9,0</td></tr><tr><td>Cu</td><td>95,0</td></tr><tr><td>Cc</td><td>3,3</td></tr></table>				D10	0,094	D30	1,7	D60	9,0	Cu	95,0	Cc	3,3																																																	
D10	0,094																																																													
D30	1,7																																																													
D60	9,0																																																													
Cu	95,0																																																													
Cc	3,3																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>GP-GM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con limo y arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	GP-GM	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Símbolo de Grupo	GP-GM																																																													
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°278-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°306-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

