

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°256-25 SU22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
RECEPCIÓN N° : 678-25
PROYECTO ** : I.E. 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
F. EMISIÓN : 2025-06-05
UBICACIÓN ** : Av. Centro Cívico S/N con Jirón Los Abogados - distrito de San Juan de Lurigancho - Lima
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : MINERA JICAMARCA		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 149-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>60.5</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>50.1</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>29.7</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>17.8</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	60.5	No.10	2.00	50.1	No.40	0.425	29.7	No. 200	0.075	17.8	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">39.5</td><td>Gruesa</td><td>14.8</td></tr><tr><td>Fina</td><td>24.7</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">42.7</td><td>Gruesa</td><td>10.3</td></tr><tr><td>Media</td><td>23.3</td></tr><tr><td>Fina</td><td>9.1</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>17.8</td><td></td><td>17.8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">36</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">18</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">18</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	39.5	Gruesa	14.8	Fina	24.7	% ARENA	42.7	Gruesa	10.3	Media	23.3	Fina	9.1	% FINO	17.8		17.8	LL		36		LP		18		IP		18	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	60.5																																																												
No.10	2.00	50.1																																																												
No.40	0.425	29.7																																																												
No. 200	0.075	17.8																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	39.5	Gruesa	14.8																																																											
		Fina	24.7																																																											
% ARENA	42.7	Gruesa	10.3																																																											
		Media	23.3																																																											
		Fina	9.1																																																											
% FINO	17.8		17.8																																																											
LL		36																																																												
LP		18																																																												
IP		18																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.047</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.4</td></tr><tr><td>D60</td><td>4.6</td></tr><tr><td>Cu</td><td>99.4</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.9</td></tr></table>				D10	0.047	D30	0.4	D60	4.6	Cu	99.4	Cc	0.9																																																	
D10	0.047																																																													
D30	0.4																																																													
D60	4.6																																																													
Cu	99.4																																																													
Cc	0.9																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena arcillosa con grava</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SC	Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	SC																																																													
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-6 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°160-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°317-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

