

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°271-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **ECEPCIÓN N°** : 712-25
PROYECTO ** : LA3198_TAMBO SUR **F.EMISIÓN** : 2025-06-10
UBICACIÓN ** : CALLE S/N, REFERENCIA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGELISCA PENTECOSTAL DEL PERÚ NUEVA ESPERANZA, DIST. SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA, AYACUCHO.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																																				
CANTERA/SONDAJE** : C-3		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1044-SU-25																																																																		
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-03																																																																		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-04																																																																		
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																				
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>45.5</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>37.4</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>23.5</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>8.9</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	45.5	No.10	2.00	37.4	No.40	0.425	23.5	No. 200	0.075	8.9	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>% GRAVA</td><td>54.5</td><td>Gruesa</td><td>25.2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>29.3</td></tr><tr><td>% ARENA</td><td>36.6</td><td>Gruesa</td><td>8.1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Media</td><td>19.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>9.0</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>8.9</td><td></td><td>8.9</td></tr><tr><td>LL</td><td></td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td>LP</td><td></td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td>IP</td><td></td><td colspan="2">NP</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	54.5	Gruesa	25.2			Fina	29.3	% ARENA	36.6	Gruesa	8.1			Media	19.5			Fina	9.0	% FINO	8.9		8.9	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																																		
in.	mm.																																																																			
No.4	4.75	45.5																																																																		
No.10	2.00	37.4																																																																		
No.40	0.425	23.5																																																																		
No. 200	0.075	8.9																																																																		
Distribución granulometrica																																																																				
% BOLONES																																																																				
% BLOQUES																																																																				
% GRAVA	54.5	Gruesa	25.2																																																																	
		Fina	29.3																																																																	
% ARENA	36.6	Gruesa	8.1																																																																	
		Media	19.5																																																																	
		Fina	9.0																																																																	
% FINO	8.9		8.9																																																																	
LL		NP																																																																		
LP		NP																																																																		
IP		NP																																																																		
<table><tr><td>D10</td><td>0.095</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.9</td></tr><tr><td>D60</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Cu</td><td>104.6</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.9</td></tr></table>				D10	0.095	D30	0.9	D60	10.0	Cu	104.6	Cc	0.9																																																							
D10	0.095																																																																			
D30	0.9																																																																			
D60	10.0																																																																			
Cu	104.6																																																																			
Cc	0.9																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>GP-GM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con limo y arena</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	GP-GM	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																											
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																				
Símbolo de Grupo	GP-GM																																																																			
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																																			
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																																				
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																				
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																																			

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°305-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°331-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

