

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°479-25 SU20**

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C  
DIRECCIÓN \*\* : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA,  
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.  
PROYECTO \*\* : TC1099 PUERTAS\_DEL\_SOL\_JAEN  
UBICACIÓN \*\* : CALLE MARISCAL URETA MZ. C LOTE 5, HABILITACION URBANA RESIDENCIAL PAKAMUROS II, DIST.  
JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 316-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass**  
**ASTM D2216-19**

**DATOS DE LA MUESTRA:**

CANTERA/SONDAJE \*\* : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 476-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : DEYVI

| Descripción                                 | Und | Datos  |
|---------------------------------------------|-----|--------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001    |
| Recipiente N°                               | N°  | CH-4   |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 564.91 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 529.80 |
| Masa del recipiente                         | g   | 262.10 |
| Masa del agua                               | g   | 35.11  |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 267.70 |
| CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *               | %   | 13.1   |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| B  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4

Forma de la partícula

ANGULAR

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 21/03/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

