

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°980-25 SU20

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA -
LIMA - SAN BORJA

RECEPCIÓN N° : 677- 25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO"

FECHA EMISIÓN : 2025-05-31

UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao,
departamento del Callao

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA 4

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1021-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : I.C.H.A

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	AL
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	3,311.8
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	3,241.4
Masa del recipiente	g	912.8
Masa del agua	g	70.4
Masa de muestra seca al horno	g	2328.6
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	3

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: PUNTO 4


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

