

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1982-25 CO12

CLIENTE : KJAPRA DESARROLLO Y CONSULTORES SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : MZA. C LOTE. 13 URB. LOS JARDINES DE TALAVERA (C2P CL BLANCO
CONSULTORIO DENTAL) APURIMAC - ANDAHUAYLAS - TALAVERA

RECEPCIÓN N° : 1591-25

PROYECTO ** : MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA I.E DIVINO NIÑO
MAESTRO - SECUNDARIA

OT N° : 1632-25

UBICACIÓN ** : SANTA CRUZ DE FLORES - DISTRITO DE CAÑETE - LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-11-15

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : COLUMNA SSHH SUM					Fecha Recepción : 2025-11-13				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-28				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-13				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 16 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5161-CO-25	-	151.59	300.77	18,049.3	706.12	39.1	398.9	5	---
5162-CO-25	-	151.09	301.59	17,929.2	702.61	39.2	399.6	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

