

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2049-25 CO12

CLIENTE : EMPRESA A.V.C
DIRECCIÓN ** : Av. mercurio peruano 190, Santiago de Surco
PROYECTO ** : NAVE KABEL MACROPOLIS LURIN
UBICACIÓN ** : LURIN

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1631-25
OT N° : 1672-25
FECHA EMISIÓN : 2025-10-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTAL					Fecha Recepción : 2025-11-19				
F'c (Kg/cm ²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-09-30				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 50 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5323-CO-25	-	101.13	200.99	8,033.3	179.82	22.4	228.3	2	---
5324-CO-25	-	101.19	200.97	8,042.8	173.26	21.5	219.7	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

