

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2151-25 CO12

CLIENTE : M&3A CORPORACIÓN ELECTROINDUSTRIAL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : Calle Real Mz D Lote 15- Ex fundo Tambo Rio Chacaracerro-Comas
PROYECTO ** : Paneles publicitarios
UBICACIÓN ** : Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1694-25
OT N° : 1739-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTAL EXT1A					Fecha Recepción : 2025-11-28				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-28				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 3 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5475-CO-25	EXT1A-P01	100.70	200.91	7,965.1	306.41	38.5	392.3	2	---
5476-CO-25	EXT1A-P02	101.07	200.49	8,023.8	309.52	38.6	393.4	2	---
5477-CO-25	EXT1A-P03	100.33	200.51	7,906.7	337.66	42.7	435.5	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

