

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2160-25 CO12**

**CLIENTE** : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
CAL.3 NRO. 177 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA (ALTUDRA CDRA.27  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV.FAUCETT) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL **RECEPCIÓN N°** : 1582-25  
CALLAO - CALLAO  
**PROYECTO \*\*** : NUEVA LINEA DE TRANSMISION MIXTA 60 KV SET CHILLON SET **OT N°** : 1623-25  
OQUENDO  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, CALLAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-15

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                             |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : BANCO DUCTO -3 DIAS                                       |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-11-12 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : 175                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-11-11  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                       |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-11-12    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                     |                   |                              |                              |                                                   | <b>Edad muestra</b> : 24 horas      |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                           | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 5126-CO-25                                                                      | -                 | 151.38                       | 301.07                       | 17,999.3                                          | 311.51                              | 17.3                               | 176.5                                              | 5                | ---                                         |
| 5127-CO-25                                                                      | -                 | 150.50                       | 300.33                       | 17,789.5                                          | 302.74                              | 17.0                               | 173.5                                              | 2                | ---                                         |
| 5128-CO-25                                                                      | -                 | 151.12                       | 210.78                       | 17,936.3                                          | 325.10                              | 17.1                               | 174.9                                              | 2                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

