

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2215-25 CO12

CLIENTE : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Industrial Grimanesa (Altudra Cdra.27 Av.Faucett), Prov. Const. del Callao, Perú

RECEPCIÓN N° : 1689-25

PROYECTO ** : LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60KV SET CHILLON - SET OQUENDO

OT N° : 1733-25

UBICACIÓN ** : Av. Nestor gambeta

FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS

ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : BANCODUCTO (PK4+300 - PK4+250)

Fecha Recepción : 2025-11-27

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-11-25

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-28

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 3 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5439-CO-25	T002 - 9038	150.55	300.59	17,802.5	458.12	25.7	262.4	2	---
5440-CO-25	T002 - 9038	151.00	300.91	17,907.9	412.66	23.0	235.0	2	---
5441-CO-25	T002 - 9038	150.75	300.60	17,849.8	470.02	26.3	268.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

