

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2234-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60kV SET SANTA ANITA
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1640-25
OT N° : 1681-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTAL DE SOPORTE DE TERMINAL					Fecha Recepción : 2025-11-20				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5367-CO-25	RFA-PST-003	151.38	300.45	17,998.1	331.32	18.4	187.7	2	2230
5368-CO-25	RFA-PST-004	150.82	301.60	17,866.4	305.00	17.1	174.1	2	2240

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

