

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2236-25 CO12

CLIENTE : JG3 CONSTRUCCIONES

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. LOS ROSALES SUB LOTE 83B UR. HUERTOS DE TUNGAZUCA, CARABAYLLO

RECEPCIÓN N° : 1729-25

PROYECTO ** : NUEVA SET UNACEM 220 / 60/ 22.9K

OT N° : 1774-25

UBICACIÓN ** : AV. 26 DE NOVIEMBRE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-04

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA DE APROXIMACION 60KV

Fecha Recepción : 2025-12-02

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-26

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-02

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 6 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5834-CO-25	-	151.11	300.70	17,935.1	623.98	34.8	354.8	5	---
5835-CO-25	-	150.21	301.33	17,722.1	610.91	34.5	351.5	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

