

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2279-25 CO12

CLIENTE : CABEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : PATRIA NUEVA MZ E LOT 5 - LOS OLIVOS - LIMA
PROYECTO ** : FONTENYO
UBICACIÓN ** : AV. JOSE VALLE RIESTRA URBANIZACION CHALETS-PARAMONGA-
BARRANCA-LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1716-25
OT N° : 1761-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-06

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA DE CIMENTACIÓN					Fecha Recepción : 2025-12-01				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-05				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5712-CO-25	-	151.15	300.99	17,944.6	589.59	32.9	335.0	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

