

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2374-25 CO12

CLIENTE : RAHEM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : PLUZ ENERGIA PERU
PROYECTO ** : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA
UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1566-25

OT N° : 1607-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : BANCO DUCTO PROGRESIVA 0+129 A 0+117

Fecha Recepción : 2025-11-10

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-10-10

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-10

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 31 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5049-CO-25	-	151.28	300.85	17,974.3	583.80	32.5	331.2	3	---
5050-CO-25	-	151.38	301.49	17,998.1	601.39	33.4	340.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

