

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2444-25 CO12

CLIENTE : Universidad Autonoma del Peru S.A.C
DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 16.3 MZA. A LOTE. 06 (ALT. DEL PQUE
ZONAL HUAYNA CAPAC-BY PASS) LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
PROYECTO ** : Fines Académicos
UBICACIÓN ** : Car. Panamericana Sur Km. 16.3 Mza. a Lote. 06

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1723-25
OT N° : 1768-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : M0					Fecha Recepción : 2025-12-05				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-16				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-15				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 29 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5784-CO-25	MAURICIO JOSÉ	100.81	200.86	7,982.5	118.12	14.8	150.9	2	---
5785-CO-25	MAURICIO JOSÉ	101.09	200.61	8,026.1	206.27	25.7	262.1	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

