

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2489-25 CO12

CLIENTE : CONDUTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1786-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1831-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO BAHIA 1					Fecha Recepción : 2025-12-12				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6169-CO-25	CND-BH1-004	150.19	300.82	17,717.4	487.18	27.5	280.4	2	---
6170-CO-25	CND-BH1-005	150.15	301.40	17,706.8	488.64	27.6	281.4	2	---
6171-CO-25	CND-BH1-006	150.21	300.43	17,722.1	472.83	26.7	272.1	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

