

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2506-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1859-25
OT N° : 1904-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-27

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PEDESTAL DEL SECTOR 1 ENTRE LOS EJE:
1. A2 / AA,AB,AC Y AD
2. A3 / AA,AB,AC Y AD

Fecha Recepción : 2025-12-13

F'c (Kg/cm²) ** : 350

Fecha Moldeo** : 2025-12-19

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-26

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6589-CO-25	PD-S1-0013	100,19	201,13	7 883,9	235,43	29,9	304,5	3	2430
6590-CO-25	PD-S1-0014	100,20	200,93	7 886,2	240,89	30,5	311,5	2	2420
6591-CO-25	PD-S1-0015	100,40	201,03	7 917,7	231,38	29,2	298,0	2	2420
6592-CO-25	PD-S1-0016	100,35	200,72	7 909,1	230,68	29,2	297,4	3	2450
6593-CO-25	PD-S1-0017	101,34	201,23	8 065,9	226,25	28,1	286,0	3	2410
6594-CO-25	PD-S1-0018	101,44	201,15	8 082,6	228,56	28,3	288,4	2	2350
6595-CO-25	PD-S1-0019	101,27	200,55	8 054,7	224,87	27,9	284,7	2	2420
6596-CO-25	PD-S1-0020	101,46	200,49	8 085,8	227,71	28,2	287,2	2	2390
6597-CO-25	PD-S1-0021	101,53	200,69	8 097,0	224,44	27,7	282,7	2	2350

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

