

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2510-25 CO12

CLIENTE : M&3A CORPORACIÓN ELECTROINDUSTRIAL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : Calle Real Mz D Lote 15- Ex fundo Tambo Rio Chacaracerro-Comas
PROYECTO ** : Paneles publicitarios
UBICACIÓN ** : Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1694-25
OT N° : 1739-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTAL EXT1A					Fecha Recepción : 2025-11-28				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5481-CO-25	EXT1A-P07	100.49	201.01	7,931.1	405.71	51.2	521.6	3	---
5482-CO-25	EXT1A-P08	100.18	200.60	7,882.3	396.25	50.3	512.6	2	---
5483-CO-25	EXT1A-P09	100.33	200.56	7,906.7	409.23	51.8	527.8	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

