

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**

**INFORME DE ENSAYO N°2512-25 CO12**

**CLIENTE** : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**DIRECCIÓN\*\*** : CAL.3 NRO. 177 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA (ALTUDRA CDRA.27 AV.FAUCETT)  
PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO **RECEPCIÓN N°** : 1795-25  
**PROYECTO\*\*** : NUEVA LINEA DE TRANSMISION MIXTA 60 KV SET CHILLON SET **OT N°** : 1840-25  
**UBICACIÓN\*\*** : AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, CALLAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-16

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : CAMARA                                                                        |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-12-13 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>)**</b> : 210                                                              |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-12-12  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-12-13    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Edad muestra</b> : 24 horas      |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 6220-CO-25                                                                                          | -                 | 151.23                       | 301.55                       | 17,962.5                                          | 337.09                              | 18.8                               | 191.4                                              | 2                | ---                                         |
| 6221-CO-25                                                                                          | -                 | 150.39                       | 301.35                       | 17,764.6                                          | 352.11                              | 19.8                               | 202.1                                              | 2                | ---                                         |
| 6222-CO-25                                                                                          | -                 | 151.69                       | 301.31                       | 18,073.1                                          | 347.11                              | 19.2                               | 195.8                                              | 2                | ---                                         |

**Defecto de la muestra o en la tapa:** -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 16/12/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

