

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2514-25 CO12**

**CLIENTE** : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.3 NRO. 177 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA (ALTUDRA CDRA.27 AV.FAUCETT) **RECEPCIÓN N°** : 1847-25  
**PROYECTO \*\*** : NUEVA LINEA DE TRANSMISION MIXTA 60 KV SET CHILLON SET **OT N°** : 1892-25  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, CALLAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-23  
\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : C-9                                                                           |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-12-20 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : 175                                                             |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-12-11  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-12-22    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Edad muestra</b> : 11 días       |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 6565-CO-25                                                                                          | -                 | 151.18                       | 301.42                       | 17,950.6                                          | 518.40                              | 28.9                               | 294.5                                              | 2                | ---                                         |
| 6566-CO-25                                                                                          | -                 | 151.32                       | 301.27                       | 17,983.8                                          | 529.13                              | 29.4                               | 300.0                                              | 2                | ---                                         |
| 6567-CO-25                                                                                          | -                 | 151.15                       | 301.28                       | 17,944.6                                          | 509.84                              | 28.4                               | 289.7                                              | 5                | ---                                         |
| 6568-CO-25                                                                                          | -                 | 151.34                       | 301.29                       | 17,988.6                                          | 516.71                              | 28.7                               | 292.9                                              | 2                | ---                                         |
| 6569-CO-25                                                                                          | -                 | 151.23                       | 301.30                       | 17,962.5                                          | 572.95                              | 31.9                               | 325.3                                              | 2                | ---                                         |
| 6570-CO-25                                                                                          | -                 | 151.18                       | 301.36                       | 17,950.6                                          | 542.27                              | 30.2                               | 308.0                                              | 2                | ---                                         |
| 6571-CO-25                                                                                          | -                 | 151.32                       | 301.26                       | 17,985.0                                          | 533.26                              | 29.7                               | 302.3                                              | 2                | ---                                         |
| 6572-CO-25                                                                                          | -                 | 151.34                       | 301.36                       | 17,988.6                                          | 523.51                              | 29.1                               | 296.8                                              | 2                | ---                                         |
| 6573-CO-25                                                                                          | -                 | 151.34                       | 301.36                       | 17,988.6                                          | 523.51                              | 29.1                               | 296.8                                              | 2                | ---                                         |
| 6574-CO-25                                                                                          | -                 | 151.28                       | 301.26                       | 17,974.3                                          | 523.69                              | 29.1                               | 297.1                                              | 2                | ---                                         |

**Defecto de la muestra o en la tapa:** -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Página 1 de 1

Versión: 03 (11-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 23/12/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.



**Fin del Documento**