

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2519-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1873-25

OT N° : 1918-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-27

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 02- ENTRE LOS EJES A4-A8/AA-AE

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-12-18

Fecha Moldeo** : 2025-12-17

Fecha Rotura : 2025-12-24

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6797-CO-25	PC-S2-01	100.91	201.32	7,998.4	197.62	24.7	251.9	2	2370
6798-CO-25	PC-S2-02	101.74	200.84	8,130.5	205.76	25.3	258.1	2	2360
6799-CO-25	PC-S2-03	101.56	201.47	8,101.7	209.54	25.9	263.7	2	2350
6800-CO-25	PC-S2-04	101.49	201.39	8,090.6	203.92	25.2	257.0	2	2380
6801-CO-25	PC-S2-05	101.77	201.67	8,135.3	203.88	25.1	255.6	2	2360
6802-CO-25	PC-S2-06	101.01	201.13	8,014.2	197.59	24.7	251.4	3	2320
6803-CO-25	PC-S2-07	101.10	201.69	8,027.7	200.02	24.9	254.1	2	2360
6804-CO-25	PC-S2-08	101.84	201.68	8,145.7	211.99	26.0	265.4	2	2310
6805-CO-25	PC-S2-09	101.84	201.68	8,145.7	211.99	26.0	265.4	2	2310
6806-CO-25	PC-S2-10	101.59	200.96	8,106.5	196.60	24.3	247.3	2	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

