

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2543-25 CO12

CLIENTE : SERGODI INVERSIONES S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. DEL PARQUE SUR NRO. 385 DPTO. 201 URB. CORPAC LIMA - LIMA
- SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 1875-25

PROYECTO ** : PROYECTO CAPELLA

OT N° : 1920-25

UBICACIÓN ** : JR. JOSE MARIANO ARCE, LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Muro Pantalla					Fecha Recepción : 2025-12-23				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 32 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6921-CO-25	MURO 1.08 1.09	100.29	201.39	7,900.4	441.47	55.9	569.8	3	---
6922-CO-25	MURO 1.08 1.09	100.53	201.26	7,938.2	447.51	56.4	574.9	3	---
6923-CO-25	MURO 1.08 1.09	100.60	201.26	7,949.3	429.07	54.0	550.4	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

