

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2547-25 CO12

CLIENTE : UNICONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : AV. LA ALBORADA NRO. 1291 URB. LAS BRISAS ET. DOS (PISO 1) LIMA
PROYECTO ** : RLP-00496 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO VESTUARIO EN EDIFICIO 3
Y REMODELACIÓN DE EDIFICIO 4"
UBICACIÓN ** : REFINERIA REPSOL - LA PAMPILLA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1860-25
OT N° : 1905-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-23

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA ALIGERADA SEGUNDO NIVEL					Fecha Recepción : 2025-12-22				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6624-CO-25	T87 280/1164	151.49	301.93	18,024.3	605.51	33.6	342.6	5	---
6625-CO-25	T88 280/1164	152.02	301.88	18,151.8	616.19	33.9	346.2	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

