

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2590-25 CO12

CLIENTE : IMEXP PERUVIAN SAC
DIRECCIÓN ** : RES. LAS MERCEDES 4TA ETAPA LOTE 34 MZ D SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LRECEPCIÓN N° : 1756-25
PROYECTO ** : JOSEFINA DEL CARMEN
UBICACIÓN ** : JR. VIRGO N°1093 - URB. MERCURIO - LOS OLIVOS
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
OT N° : 1801-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Columna					Fecha Recepción : 2025-12-05				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-27				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-26				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 29 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6010-CO-25	-	100.73	200.98	7,969.9	166.21	20.9	212.7	5	---
6011-CO-25	-	101.12	201.21	8,030.9	209.19	26.0	265.6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

