

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°202-25 SU06

CLIENTE : EIE REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL. ALHELI NRO. 1146 URB. LOS JARDINES PRIMERA ETAPA LIMA - LIMA -
SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : CONSUMIDOR DIRECTO DE GNC - ARCOR
UBICACIÓN ** : CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 84 -
CHANCAY - HUARAL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 201- 25

OT N° : 209- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-21

FECHA EMISIÓN : 2025-02-24

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	21/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,88
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,1 Gravedad específica : 2,73
DESCRIPCION	PRUEBA 5	PRUEBA 6	PRUEBA 7	PRUEBA 8
Ubicación de la prueba**	1RA CAPA LOSA ESTACIONAMIENTO	1RA CAPA LOSA ESTACIONAMIENTO		
Progresiva/ Cota / Lado**	-	-		
Tipo de Muestra(**)	SUB BASE	SUB BASE		
Descripción visual del suelo	Material Afirmado color plomo arenoso	Material Afirmado color plomo arenoso		
Espesor de la capa**	15 cm	15		
Volumen del orificio de prueba	2049 cm ³	2365		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	656 g	717		
Porcentaje de sobretamaño	14 %	13		
Densidad húmeda in situ	2,35 g/cm ³	2,31		
Densidad seca in situ	2,26 g/cm ³	2,22		
Peso unitario seco in situ	22,18 kN/m ³	21,81		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	21,59 kN/m ³	21,21		
Porcentaje de compactación	99 %	97		
Criterio de aceptación **	95 %	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	4 %	4		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

