

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°214-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA **RECEPCIÓN N°** : 220- 25
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base **OT N°** : 228- 25
Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-02-26
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	26/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.18
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.9 Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 4	ACCESO 4	ACCESO 4	0.0
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 1	PUNTO 2	PUNTO 3	0.0
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE	BASE	0.0
Descripción visual del suelo	SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	0.0
Espesor de la capa** cm	18	18	18	0
Volumen del orificio de prueba cm ³	2459	2359	2469	0
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	0
Masa de sobretamaño g	809	488	868	0
Porcentaje de sobretamaño %	14.3	8.78	15.2	0.00
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.31	2.36	2.31	0.00
Densidad seca in situ g/cm ³	2.28	2.27	2.27	0.00
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.38	22.21	22.22	0.00
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	21.77	21.85	21.54	0.00
Porcentaje de compactación %	98	98	97	0
Criterio de aceptación ** %	98	98	98	0
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	1	4	2	0

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

