

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°215-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA **RECEPCIÓN N°** : 220- 25
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado
PROYECTO ** : Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base **OT N°** : 228- 25
Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-02-26
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	26/02/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1578 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.77
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.7 Gravedad específica : 2.83
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 3	0.0	0.0	0.0
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 10 CONTRAMUESTRA	0.0	0.0	0.0
Tipo de Muestra(**)	BASE	0.0	0.0	0.0
Descripción visual del suelo	SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE	0.0	0.0	0.0
Espesor de la capa** cm	18	0	0	0
Volumen del orificio de prueba cm ³	2469	0	0	0
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	0	0	0
Masa de sobretamaño g	1688	0	0	0
Porcentaje de sobretamaño %	27.3	0.00	0.00	0.00
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.50	0.00	0.00	0.00
Densidad seca in situ g/cm ³	2.38	0.00	0.00	0.00
Peso unitario seco in situ kN/m ³	23.35	0.00	0.00	0.00
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	22.05	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de compactación %	97	0	0	0
Criterio de aceptación ** %	98	0	0	0
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	5	0	0	0

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

