LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°209-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejo
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 218- 25
OT N° : 226- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-02-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-27

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)

Datos Cono			Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	: CONO 1		Fecha de ensayo	25/02/2025	Norma ensayo de Proctor :	ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1578	g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo :	C
Densidad de la arena	: 1.40	g/cm^3			Peso Unitario Seco(kN/ m^3) :	22.77
Volumen calibrado cono	: 1129	cm^3			Humedad Optima (%) :	5.7
					Gravedad específica :	2.83

DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		ACCESO 3			
Progresiva/ Cota / Lado**		PUNTO 14 CONTRAMUESTRA			
Tipo de Muestra(**)		BASE			
Descripción visual del suelo		SUELO GRAVOSO ARENOSO COLOR BEIGE			
Espesor de la capa**	cm	18			
Volumen del orificio de prueba	cm^3	2441			
Tamiz del sobretamaño		3/4 in			
Masa de sobretamaño	g	1736			
Porcentaje de sobretamaño	%	28			
Densidad húmeda in situ	g/cm^3	2.54			
Densidad seca in situ	g/cm^3	2.44			
Peso unitario seco in situ	kN/m^3	23.94			
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m^3	22.74			
Porcentaje de compactación	%	**100**			
Criterio de aceptación **	%	98			
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4			

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES GEOFAL LEM

Fin del informe