

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°234-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 242- 25
OT N° : 250- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-03
FECHA EMISIÓN : 2025-03-04

** Datos proporcionados por el cliente

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	03/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1588 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.34
Volumen calibrado cono	1139 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.77
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 6	ACCESO 6		
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 8	PUNTO 9		
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE		
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO BEIGE	MATERIAL GRAVOSO ARENOSO BEIGE		
Espesor de la capa**	18 cm	18		
Volumen del orificio de prueba	2708 cm ³	2623		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	938 g	598		
Porcentaje de sobretamaño	14.8 %	10		
Densidad húmeda in situ	2.33 g/cm ³	2.27		
Densidad seca in situ	2.24 g/cm ³	2.20		
Peso unitario seco in situ	21.99 kN/m ³	21.55		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	21.29 kN/m ³	21.06		
Porcentaje de compactación	95 %	94		
Criterio de aceptación **	98 %	98		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	4 %	3		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

