

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°250-25 SU06

CLIENTE : PAT. EN FID., NO INS. EN LA SMV, DIR.A INV. INST., PROYECTO ALTO LIMA PAF
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE RICARDO NRO. 0395 INT. 2401 LIMA - LIMA - SAN ISID
PROYECTO ** : ALTO LIMA PARK
UBICACIÓN ** : JR. RICARDO TRENENAM N° 880 AV. COLONIAL 1140

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 285- 25
OT N° : 293- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-03-11
FECHA EMISIÓN : 2025-03-12

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	11/03/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1886 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,60
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 7,3 Gravedad específica : 2,60
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PISTA 1	PISTA 1	PISTA 1	PISTA 1
Progresiva/ Cota / Lado**	EJE 1 AL 6	EJE 1 AL 6	EJE 1 AL 6	EJE 1 AL 6
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	Suelo gravoso de color marrón	Suelo gravoso de color marrón	Suelo gravoso de color marrón	Suelo gravoso de color marrón
Espesor de la capa**	cm	20	20	20
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2626	2649	2541
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	796	899	883
Porcentaje de sobretamaño	%	13	14	14
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,40	2,40	2,43
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,30	2,31	2,34
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,59	22,63	22,93
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,22	22,22	22,55
Porcentaje de compactación	%	98	98	100
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

