

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°322-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-LIMA- **RECEPCIÓN N°** : 470- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **OT N°** : 483- 25
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-14
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-15

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 3	Fecha de ensayo	14/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1486 g	Ensayado por :	DEIVY	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,46
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5,5 Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PASILLO DE SERVICIOS HIGIENICOS	CORREDOR 471	CORREDOR 471	SUB DIRECCION
Progresiva/ Cota / Lado**	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471	ACTIVO 471
Tipo de Muestra(**)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	PRIMERA CAPA (RELLENO)	PRIMERA CAPA (RELLENO)
Descripción visual del suelo	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON	AFIRMADO RELLENO COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm 30	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2292	2625	2295	2410
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 428	518	410	321
Porcentaje de sobretamaño	% 7.90	8.35	7.37	5.70
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,36	2,36	2,43	2,33
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,27	2,27	2,33	2,24
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22,29	22,28	22,86	22,01
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 21,97	21,94	22,59	21,77
Porcentaje de compactación	% 98	98	101	97
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 4	4	4	4

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 15/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Página 1 de 1

Versión: 04 (05-10-2024)


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe